



Dekaphon 9750

PRODUKT

Dekaphon 9750 jest to podkład ochronny drewna. Nadaje się do systemów ochrony podwozia, specjalnie zaprojektowany do drewnianych paneli podłogowych stosowanych w karawanach i budowie samochodów kempingowych.

APLIKACJE

- ✓ Konserwacja podwozia z drewnianych paneli podłogowych, np. sklejki
- ✓ Funkcje poprawy przyczepności

CECHY

- ✓ Produkt na bazie wody (50 - 53% stałych)
- ✓ Znacząca poprawa adhezji
- ✓ Doskonała impregnacja drewna
- ✓ wzmacnia panele drewniane
- ✓ Bardzo dobra przyczepność do drewna
- ✓ Można stosować kilka warstw
- ✓ Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie

PRZYLEPNOŚĆ

Dekaphon 9750 bardzo dobrze przylega bez wstępnej obróbki na czyste, suche, pozbawione pyłu i odtłuszczone drewna.

SPOSÓB UŻYCIA

Dekaphon 9750 może być stosowany przy użyciu wszystkich metod aplikacji (natryskiwanie, malowanie pędzlem, i walcowania). Można nanosić kilka warstw o różnej grubości.

STABILNOŚĆ W TRAKCIE SKŁADOWANIA

Dekaphon 9750 nie jest mrozoodporna (nie przechowywać lub transportować poniżej + 5 ° C). Temperatura przechowywania powinna mieścić się między + 10 ° C i + 30 ° C.

Pakiety powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ciepła. Może być przechowywane przez okres co najmniej 12 miesięcy.

PAKOWANIE

- 1l, inne opakowania na zamówienie

TRANSPORT

Dekaphon 9750 nie jest odporny na mróz jest. Chronić przed mrozem. Nie należy przechowywać lub transportować poniżej + 5 ° C.



DANE TECHNICZNE

Podstawowy materiał:	PVA, woda, wypełniacze mineralne, dodatki
Konsystencja:	średnia lepkość, natrysku, pędzlem
Utwardzanie / ustawienie metody:	Emisja wody
Rozcieńczalnik:	woda
Gęstość (20 ° C):	Ca. 1,15 g/cm ³
Czyszczenie:	woda (bezpośredni)
Zawartość ciał stałych:	Ca. 50% - 53%
Lepkość (20 ° C) (SP4-V = 0.5/10):	54400/11460 mPa.s (Brookfield)
Wykorzystanie (do ± 400 mikrometrów warstwą mokrego = 215 mM warstwy na sucho):	± 0,4 litre/m ² ~ ± 0,46 kg / m ²
Sucha w dotyku (20 ° C, 65% RH):	Ca. 30 minut (± 400 mM na mokro)
Całkowicie wysuszono (20 ° C, 65% RH):	Ca. 135 minut (± 400 mM na mokro)
Odporność temperaturowa:	-25 ° C do +90 ° C
Kolor (standard):	czarny
Pakowanie:	1l, inne opakowania na zamówienie