Dekaphon 9735

PRODUKT

Dekaphon 9735 jest wytrzymałą powłoką ochronną o właściwościach antykorozyjnych. **Dekaphon 9735** jest także używany w zabezpieczeniu podwozia. Zaprojektowany specjalnie do drewnianych paneli podłogowych stosowanych do budowy przyczep kempingowych, kamperów, pojazdów rekreacyjnych (RV). **Dekaphon 9735** posiada doskonałe właściwości tłumiące efekty dźwiękowe Po wysuszeniu pozostaje mocny, odporny film.

APLIKACJE

Dekaphon 9735 jest stosowany jako powłoka ochronna podwozia do ochrony drewnianych paneli podłogowych , np. sklejki. **Dekaphon 9735** jest również używany w ochronie antykorozyjnej anty na przykład do podwozia, koła w obudowach w samochodach osobowych, ciężarowych i autokarach. Ze względu na szerokie zastosowanie stosuje się w:

- ✔ Przemyśle pojazdów rekreacyjnych (RV) : OEM i AM
- ✔ Przemyśle samochodowym
- ✔ Przy budowie autobusów miejskich
- ✔ Przy budowie przyczep
- ✔ Warsztatach

CECHY

- ✔ Sprawdzona trwałość
- ✔ (nie pyli, nie paruje)
- ✔ Właściwości wygłuszające
- ✔ Nie działa na powierzchni pionowej
- ✔ Bardzo dobra przyczepność do drewna
- ✔ Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne i ścieranie

PRZYLEPNOŚĆ

Przywiera bardzo dobrze (bez specjalnej obróbki wstępnej) do czystego, suchego , odkurzonego i odtłuszczonego podłoża. Wskazane, aby wykonać próbę przyczepności na innych materiałach.

SPOSÓB UŻYCIA

Wstrząsnąć przed użyciem. Powierzchnia do malowania musi być czysta, sucha, odtłuszczona, bez rdzy, bez pyłu. Optymalna odległość rozpylania wynosi około 30 cm. Spryskać powierzchnię **Dekaphon 9735** aż zostanie osiągnięta odpowiednia grubość warstwy. Po użyciu narzędzia wyczyścić rozpuszczalnikiem.

DEKALIN

DANE TECHNICZNE

Podstawowy materiał:	Mieszanina nafty, rozpuszczalników i propeletów
Konsystencja:	Aerosol
Utwardzanie / ustawienie metody:	Emisja rozpuszczalnika
Gęstość (20 ° C), DIN 51757:	Ca. 0,75 kg / litr
Czyszczenie:	Rozpuszczalnik (świeże), mechaniczne (utwardzona)
Rozcieńczalnik:	NA
Zawartość ciał stałych (DIN 53216) (3 godziny w temperaturze 120 ° C):	Ca. 33%
Lepkość (20 ° C):	ND
Odporność na temperatury (utwardzona):	-25 ° C do +80 ° C
Odporność (20 ° C), utwardzona:	woda, mgła sól, oleje, słabe zasady i kwasy
Zastosowanie:	0,4 kg/m2 0,4 litre/m2 400 mokra warstwa
Sucha w dotyku (20 ° C, 65% RH):	ca. 75 minut (na mokro)
Całkowicie wysuszono (20 ° C, 65% RH):	ca. 135 minut (na mokro)
Test zginania (DIN 53152, +70 ° C):	Brak rys, bez utraty przyczepności
Test zginania (DIN 53152, -30 ° C):	Brak rys, bez utraty przyczepności
Badanie przyczepności (DIN 53151):	Gt 0 na różnych powierzchni metalu, PVC
Kolory (standard):	Czarny
Opakowanie:	Spray 500 ml Aerosol

STABILNOŚĆ W TRAKCIE SKŁADOWANIA

Produkt może być przechowywany temperaturze od 10 do 30° C. Opakowanie musi być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i ciepła.
Produkt może być przechowywany 2 lata w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

PAKOWANIE

Aerozol spray 500 ml . Pakowane w pudełku 12 x 500 ml