

SUPER WODOODPORNY POLIURETANOWY KLEJ DO DREWNA 66A

Dane techniczne:

Podstawa:	Poliuretan
Konsystencja:	Lepka ciecz
System utwardzania:	Reakcja z wilgocią
Gęstość (DIN 53479):	1,1 g/cm ³
Zawartość masy suchej:	Ok. 95 %
Czas otwarty (*):	Ok. 15 min.
Czas prasowania (*):	Min. 3 h (w temperaturze pokojowej)
Ciśnienie prasowania:	1 kg/cm ²
Wytrzymałość na ścinanie:	> 10 MPa
Klasa wodoodporności:	D4 (DIN EN 204)
Zużycie:	Ok. 150 ml/m ²
Odporność termiczna (po wyschnięciu):	-30 °C do + 100°C
Temperatura aplikacji:	od +5°C do +35°C

* Czas otwarty zależy od gatunku drewna, wilgotności i temperatury powietrza, kleju oraz klejonych elementów

Charakterystyka:

Ekstremalnie mocny klej poliuretanowy o najwyższej klasie odporności na wodę i wilgoć (D4). Przeznaczony do klejenia wszelkich rodzajów drewna - w tym wilgotnego - wewnątrz i na zewnątrz. Idealny do klejenia niedokładnie spasowanych elementów - klej spienia się podczas utwardzania i wypełnia nierówności i ubytki w podłożu. Spoina jest odporna na długotrwały kontakt z wodą i skrajne warunki atmosferyczne.

Zastosowanie:

- Klejenie wszelkich rodzajów drewna litego i płyt drewnopochodnych ze sobą i innymi materiałami budowlanymi: metalami, betonem i ceramiką, płytami GK, wieloma tworzywami sztucznymi itp.
- klejenie stolarki okiennej i drzwiowej, spełniającej wymagania klasy D4,

- klejenie stopni schodów, progów, parapetów, balustrad, altan, pergoli, mebli ogrodowych itp.
- klejenie płyt warstwowych, paneli i płyt izolacyjnych itp.

Uwaga! W przypadku aplikacji zewnętrznych zabezpieczyć spoiny odpowiednią powłoką ochronną. Nie stosować do PE i PP.

Normy i certyfikaty:


Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV, zgodnie z wymogami systemu kontroli jakości ISO 9001.

Opakowanie:

Butelka - 250ml, 750ml,
Wiaderko - 5l.

Przechowywanie:

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5°C do + 25°C.



SUPER WODOODPORNY POLIURETANOWY KLEJ DO DREWNA 66A

Sposób użycia:

- Powierzchnie klejenia muszą być czyste, odtłuszczone i odkurzone.
- Lekkie zwilżenie podłoża (szczególnie w przypadku suchego drewna i materiałów nieporowatych) przyspiesza utwardzanie kleju i zwiększa końcową wytrzymałość spojenia.
- Nakładać klej pędzlem lub drobnozębłą szpachlą na jedną z powierzchni.
- Złączyć sklejane elementy w ciągu max. 15 minut i skrócić na min. 3 h.

- Świeże zabrudzenia z narzędzi i podłoża usuwać Płynem czyszczącym do pianki poliuretanowej lub ściereczkami Swipex.
- Utwardzony klej może być usuwany tylko mechanicznie.

Zalecenia BHP:

Przy użyciu kleju 66A przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.